

**Utmärkande egenskaper**

- Mycket hög vidhäftningsförmåga och hållfasthet.
- Limmar inne-, ute- och i kyla.
- Fäster på de flesta material, även på "icke-sugande" fuktiga-och oljiga ytor
- Lättsprutat.
- Limfogen förblir något elastisk och följer normala rörelser i materialen utan att spricka
- Limmet är utfyllande, avståndet mellan limytorna kan vara upp till 1 cm och överbryggar därför ojämnt underlag med bibehållen styrka
- Ersätter i vissa fall skruv, poppnit, svetsning

**BEGRÄNSNINGAR**

- limning av cellplast
- fuktiga-och oljiga porösa "sugande" material

**KULÖR**

Beige

**FÖRPACKNING**150 ml (12 / kartong)  
300 ml (12 / kartong)**LEVERANS**

Direkt från TREMCO eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare

**Teknisk information****TORKTID:**

Torktiden kan variera mellan ett par timmar och några dygn, beroende på material, temperatur och luftförhållande.

**FLAMPUNKT:**

Under +21°C.

**BELASTNING:**Full belastning efter ca 4 dagar, styrkan ökar med tiden.  
Efter 30 dagar 280 N/cm<sup>2</sup>**ARBETSTEMPERATUR:**

-12°C till +30°C

Vid limning i låga temperaturer

rekommenderas att limmet är förvämt.

**TEMPERATURBESTÄNDIGHET:**

-40°C till +100°C.

**LAGRINGSTID**

Minst 18 månader i öppnad originalförpackning.

**Arbetsbeskrivning****SKYDDSFÖRESKRIFTER**

Läs noga varuinformationsbladet för produkten innan arbetet påbörjas.

**FÖRBEHANDLING**

- För bästa resultat bör kontaktytorna vara rena, torra och fettfria.

**APPLICERING**

- Skär av gängtappen på patronen och snedskär eller skär ett V i toppen på munstycket till önskad bredd så att en pyramidformad limsträng erhålles.
- Påför limmet i punkter eller strängar (undvik slutna cirklar eller ramar) så att luft får tillträde mellan limytorna (speciellt viktigt vid limning av täta material).
- Sammanfoga omedelbart.
- För att påskynda härdningen kan en avluftning göras genom att man (efter sammanfogning) drar isär materialet något och väntar ca 20 sek och därefter trycker materialet på plats igen.
- Paneler och tunga plattor fixeras på lämpligt sätt under härdningen.

**RENGÖRING**

Fläckar av PL 400 rengöres med ren bensin eller xylén.

**Produktinformation****BESKRIVNING**

Lufthärdande konstruktionslim, som limmar både ute och inne och fäster på de flesta material, även kalla, fuktiga och oljiga.

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

För limning av:

- trä
- plywood
- träfiberskivor
- porös board
- spånskivor
- gipsplattor
- kakel
- rostfritt stål
- plåt
- plastlaminat
- betong
- lättbetong
- puts
- stål
- gummi
- glasblock
- glasfiber
- eternit

# PL 400

TREMCO AB  
Box 104, S-425 02 Hisings Kärra Sweden  
Besöksadress: Orrekulla Industrigata 30A  
Tele: +46 31 570010  
Fax: +46 31 572007  
[www.tremco-illbruck.se](http://www.tremco-illbruck.se)  
[info@tremco-illbruck.se](mailto:info@tremco-illbruck.se)

## Teknisk service

TREMCO:s produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.